



본 사 : 서울특별시 버드나루로 84, 제일빌딩 2층
 Tel. (02) 2632-9441 Fax. (02) 2632-9580
 공장 & 연구소 : 충청남도 아산시 인주면 인주산단로 123-63
 Tel. (041) 541-9441 Fax. (041) 541-9447

ISO 9001 / 14001 / TS 16949 / QS 9000 / NT Mark

CASMOLY MP-JC

고온용 그리스

◆ 제품 설명

CASMOLY MP-JC는 리튬복합비누를 사용한 내열용 그리스입니다. 고온에서도 흘러 내리는 현상없이 원활한 윤활을 유지할 뿐 아니라 우수한 기계적 안정성으로 그리스의 연화 또는 경화현상이 적습니다. 뛰어난 내수성으로 물과의 접촉이 많은 부위에도 사용 가능합니다. 또한 우수한 방청성 및 산화안정성으로 장기윤활에 적합하며 저마찰계수로 접촉면의 마모를 최소화시켜줍니다.

◆ 제품 특성

- 우수한 고온안정성, 내수성, 기계적 안정성
- 사용온도범위 : -20°C ~ +190°C

◆ 주요 성분

- 고급정제광유를 기유로 한 리튬복합비누 그리스
- 극압 및 내마모 첨가제

◆ 적용 부위

- 철강산업의 소결설비, 연속주도라인의 가이드 롤러, 핀치를 베어링
- 건조로, 회전로, 고열 환풍기 팬
- 기타 고온부위 및 부식환경하의 각종 베어링

◆ 포장 단위

- 15KG/PAIL
- 180KG/DRUM

◆ 대표 성상

시험항목	결과값	시험방법
외 관	연갈색	-
혼화 주도(25°C)	250 ~ 275	KS M ISO 2137
적 점, °C	250 이상	KS M ISO 2176
방청성	1등급 이하	KS M ISO 11007
내마모(4-Ball), mm	0.6 이하	ASTM D 2266
내하중(4-Ball), kg	200 이상	ASTM D 2596

※ 상기 대표성상은 성능에 영향이 없는 범위 내에서 다소 차이가 있을 수 있습니다.

◆ 제품사용 유효기간

- 상기 제품의 유효기간은 제조일 기준 3년이며, 개봉 후에는 6개월 이내에 사용하는것을 권장하고 있습니다.