



본 사 : 서울특별시 영등포구 버드나루로 84 (영등포동 7가, 제일빌딩) 2층
 Tel. (02) 2637-9441 Fax. (02) 2632-9580
 공장&연구소 : 충청남도 아산시 인주면 인주산단로 123-63
 Tel. (041) 541-9441 Fax. (041) 541-9447

ISO 9001 / 14001 / IATF 16949 / NT Mark

CASMOLY TX-272

Run Flat Tire 그리스

◆ 제품 설명

CASMOLY TX-272는 Polyalphaolefin계 합성 기유와 우레아 증주제를 베이스로 사용한 그리스로 내구성, 내열성이 뛰어난 그리스입니다. 다량의 첨가제를 엄선 배합하여 플라스틱 및 고무 윤활에 우수하며, 높은 점착성 및 부착성을 가지고 있어 그리스의 흘러내림을 방지하고 Run Flat Tire에 플라스틱/고무 윤활 부위에서 탁월한 성능을 발휘하여 부품의 소음 감소 및 파손을 방지합니다.

◆ 제품 특성

- 우수한 플라스틱, 고무 윤활성
- 우수한 재질 호환성
- 우수한 점착성 및 부착성
- 사용온도 범위 : -30°C ~ +200°C

◆ 주요 성분

- 합성유, 우레아계 증주제

◆ 적용 부위

- Run Flat Tire 윤활 부위
- 플라스틱/플라스틱(고무)간의 윤활 부위
- 점착성 및 부착성이 요구되는 습동 부위

◆ 포장 단위

- 15 KG / PAIL
- 180 KG / Drum

◆ 대표 성상

시험항목	결과값	시험방법
외관	Yellow	-
혼화 주도(25°C)	265~295	KS M ISO 2137
적점, °C	260 이상	KS M ISO 2176
동판부식	무변색	KS M 2088
이유도, wt%	1.0 이하	KS M 2050
증발량, wt%	0.50 이하	KS M 2037
4-Ball Wear, mm	1.0 이하	ASTM D 2266
4-Ball EP, kgf	126 이상	ASTM D 2596
저온토오크 (-30°C) (gf·cm)[기동/회전]	8,000 이하 /4,000 이하	KS M 2130 (6.20)

※ 상기 대표성상은 성능에 영향이 없는 범위 내에서 다소 차이가 있을 수 있습니다.

◆ 제품사용 유효기간

- 상기 제품의 유효기간은 제조일 기준 3년이며, 개봉 후에는 6개월 이내에 사용하는 것을 권장하고 있습니다.